

Sigma Varnish Yacht Gloss



Omschrijving	Hoogglanzende solventgedragen vernis voor buiten op basis van houtolie-fenolalkydhars.
Gebruiksdoel	Het vernissen van (wedstrijd)yachten, alsmede alle houtwerk van (zeewaardige) boten, boven water.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Bestand tegen weersinvloeden• Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onder water)• Uitstekende vloeiing• Zeer goede elasticiteit
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none">• Blank• Hoogglans
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none">• Dichtheid: ca. 0,94 g/cm³• Vaste stof: ca. 50 vol.%• Aanbevolen droge laagdikte : 30 micrometer• Stofdroog na: ca. 4 uur• Kleefvrij na: ca. 5 uur• Schuurbaar na min.: ca. 16 uur• Overstrijkbaar na.: min. 16 uur• Vlampunt: 39°C <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> 16,5 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 micrometer</p> <p><u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Systemen	Minimum 4 lagen Sigma Varnish Yacht Gloss
Ondergrond- condities	Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte max. 18%
Verwerkings- condities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging tussen 5°C en 30°C Relatieve vochtigheid maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.
Instructies voor gebruik	<p><u>Borstel</u> Aanbevolen borstel: ProGold Platte Borstel 7050 Exclusive Verdunning: geen, is gebruiksklaar Bij lage temperaturen is het soms nodig te verdunnen met maximaal 2% ProGold White Spirit</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u>: ProGold White-Spirit</p>

Technische Fiche

7797BE

Sigma Varnish Yacht Gloss



Veiligheids-
maatregelen

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.

EMG

10100DN7797BE

PPG Coatings Belgium bv/srl, Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 011 27 87 32, fax 011 27 87 31, e-mail: info@sigma.be, website: www.sigma.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.