

Sigma WoodProtect Satin



Oude Productnaam	Sigmalife DS Satin
Omschrijving	Zijdeglanzende transparante solventgedragen edelbeits voor binnen en buiten op basis van speciale alkydharsen met ingebouwde UV-filters.
Gebruiksdoel	Het verfraaien en beschermen van houtconstructies binnen en buiten zoals geveltimmerwerk, deuren en ramen, balkon- en tuinhekken, betimmeringen, enz...
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd • Vochtregulerend en waterafstotend • Lichtvaste houtkleuren • Goede weervastheid en buitenduurzaamheid • Uitstekende bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling
Kleur en glans	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse houtkleuren en diverse decoratieve kleuren volgens de Sigma WoodProtect kleurkaart • Blanke beits (0701) heeft een geringere weervastheid dan transparant gekleurde beits en wordt derhalve voor buitentoepassing afgeraden • Zijdeglans
Basisgegevens	<ul style="list-style-type: none"> • Dichtheid: ca. 0,95 g/cm³ • Vaste stof: ca. 54 vol. % • Aanbevolen droge : 30 µm per laag laagdikte • Vlampunt: 50°C <p>De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stofdroog na: ca. 3 uur • Kleefvrij na: ca. 4 uur • Overschilderbaar na: min.16 uur <p>Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.</p>
Rendement	<p><u>Theoretisch</u> 18 m²/liter voor een droge laagdikte van 30 µm</p> <p><u>Praktisch</u> Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>



Sigma WoodProtect Satin



Systemen	<p><u>Nieuw houtwerk</u> Het geheel impregneren met 1 laag Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin. Afwerken met 3 lagen Sigma WoodProtect Satin</p> <p><u>Onderhoud</u> Bijwerken met Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin, en Sigma WoodProtect Satin. Vervolgens 2 lagen Sigma WoodProtect Satin.</p>
Ondergrond- condities	<p><u>Nieuw hout</u> Houtsoorten klasse I t/m IV droog tot een gemiddeld vochtgehalte van 16% ± 2%. Geveltimmerwerk (klasse III en IV) impregneren volgens voorschrift. Sommige verduurzamingsmiddelen kunnen de kleur van de beits beïnvloeden.</p> <p><u>Verweerd houtoppervlak</u> Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen d.m.v. mechanisch schuren en/of schrapen en daarna impregneren met Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin.</p> <p><u>Bestaande lagen</u> Intacte lagen reinigen, ontvetten en terdege opruwen. Ondeugdelijke lagen verwijderen en kaal gekomen hout voorbehandelen met Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin</p>
Verwerkings- condities	<p>Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. Relatieve vochtigheid maximaal 85% Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt</p>
Instructies voor gebruik	<p><u>Borstel</u> Aanbevolen borstel: ProGold Platte Borstel 7050 Exclusive</p> <p><u>Reiniging gereedschap</u> Aanbevolen verdunning: Progold White Spirit</p>
Veiligheids- maatregelen	Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad
Aanvullende gegevens	Voor de Sigma WoodProtect Satin geldt een onderhoudscyclus van 3 jaar De onderhoudscyclus kan worden beïnvloed door weerbelasting, houtsoort en toegepast kleur.
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
EMG	10100DN7794BE