

Sigmacryl Decor Soft

TF-6117

Omschrijving

Licht zijdeglanzende hoogkwalitatieve watergedragen acrylaatmuurverf voor binnen.

Gebruiksdoel

Het schilderen van enigszins poreuze minerale ondergronden die voldoende droog en afgebonden zijn zoals pleisterwerk, metselwerk, beton, cementbezetting en spuitpleisters.

Uitermate geschikt voor de behandeling van gipskarton, glasweefsel, structuurpleisters en behang.

Overschilderen van goed hechtende oude muurverflagen.

Voornaamste kenmerken

- Reukloos, emissie- en oplosmiddelvrij
- Soepel verwerkbaar
- Hoge dekkraft
- Zeer schrobvast na volledige doordroging (klasse 1, EN13300)
- Zeer goed reinigbaar
- Waterdampdoorlaatbaar
- Zeer decoratief aspect
- Bevat minder dan 1 g/l VOC

Kleur en glans

- Wit en kleuren volgens de Sigma Color System-waaier (C21.3)
- Licht zijdeglanzend

Basisgegevens

- Dichtheid: ca. 1,38 g/cm³
- Vaste stof: ca. 42 vol. %
- Stofdroog na: ca. 1 uur
- Overschilderbaar na: ca. 4 - 5 uur
- Vlampunt: niet van toepassing

De basisgegevens zijn bepaald bij 23°C, 50% R.V.

Deze gegevens gelden voor wit en voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.

Rendement

Praktisch

8 - 9 m²/liter

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.

Systemen

Na voorbehandeling (zie ondergrondconditie) Sigmacryl Decor Soft aanbrengen in 1 of 2 lagen.

Voor sommige speciale gevallen kan een aangepaste grondlaag noodzakelijk zijn.

Het totaal aantal afwerkingslagen is afhankelijk van de prestatie-eis, de bestaande kleur, de gekozen kleur en de aard van de ondergrond.

Sigmacryl Decor Soft

TF-6117

Ondergrondcondities

Onbehandelde ondergronden

Afgebonden, droog en gereinigd tot een gezonde ondergrond.

Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden voorstrijken met Sigmax Universal.

Oude verflagen op basis van kunstharstispersie

Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.

Oude verflagen op basis van alkydhars

Goed hechtend, gaaf en gereinigd met ammoniakaal water en laten drogen.

Indien nodig mat gemaakt met sterk ammoniakhoudend water.

Glanzende oude verf volledig mat schuren.

Reparaties

Uitvoeren met kalkvrij reparatiemateriaal zoals Sigma Egalisatiepleister KV.

Verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie en droging boven 5°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

Instructies voor gebruik

Airless-spuit

Verdunning: 0 - 5 vol.% leidingwater

Spuitopening: ca. 0,46 - 0,53 mm (= 0,018 - 0,021 inch)

Spuitdruk: 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Rol/Borstel

Type: Kortharige Micronyl (bv PG 150360)

Verdunning: 0-15 vol.% leidingwater

Reiniging

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met leidingwater

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsaanwijzingen zie bladen 1430 en 1431 (a+b).

Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad.

Aanvullende gegevens

Gipskartonplaten:

Gipskartonplaten die langere tijd aan UV-licht zijn blootgesteld kunnen dusdanig vergeeld zijn dat een representatief proefstuk op de werf aan te bevelen is. Bij doorslaande vergeling een isolerende laag met Sigma Renova Isotop aanbrengen. Hardnekkige verkleuring eventueel 2 x isoleren.

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats, tussen 5°C en 30°C, tenminste 12 maanden.

Sigmacryl Decor Soft

TF-6117

den houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

PPG Coatings Belux N.V.

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.