

## Sigmafix Universal

FT-8205

### Description

Agent de fixateur et de prétraitement incolore en phase aqueuse pour l'intérieur et l'extérieur, à base de dispersion acrylique.

### Usage

Fixation de restes de peinture poudreuse ou farinante sur supports poreux.

Prétraitement de supports nus avant mise en peinture pour éviter des embus et assurer une bonne adhérence.

Prétraitement de supports à tapisser, afin de faciliter le collage du papier-peint sur des murs très poreux.

### Caractéristiques principales

- Fixe les supports légèrement poudreux
- Egalise l'absorption des supports très ou irrégulièrement absorbants
- Non saponifiable
- Recouvrable par peintures en dispersion et peintures (murales) diluables au white-spirit
- Peut être recouvert de papier-peint
- Contient moins de 1 g/l COV

### Teintes et brillance

- Laiteuse, pratiquement incolore après séchage
- Mat

### Données de base

- Densité: env. 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- Extrait sec: env. 26% en volume
- Sec au toucher: env; 2 heures
- Recouvrement: env. 6 heures
- Point d'inflammabilité: n'est pas d'application

Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R.

Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.

### Rendement

#### Consommation

env. 8 m<sup>2</sup>/litre, en fonction de l'absorption du support

### Systemes

#### Travaux neufs

Prétraiter au Sigmafix Universal

Terminer en peinture murale (habituellement 2 couches)

#### Entretien

Prétraiter les parties poreuses mises à nu et les endroits réparés (suffisamment secs) au Sigmafix Universal. Achever avec une peinture murale.

## Sigmafix Universal

FT-8205

### Conditions du support

Béton et autres supports à base de ciment

Exempts de laitance et d'autres impuretés

Enduits contenant de la chaux (également réparations)

Complètement durcis et n'ayant pratiquement plus de réaction alcaline.

Egalement applicable sur plâtre, briques, béton cellulaire, agglomérés et anciennes couches de peinture murales non lavables. Eliminer les couches très poudreuses et farinantes.

### Conditions d'application

Ne pas appliquer en-dessous de 5°C

### Instructions d'emploi

Brosse

Brosse propre à poils longs

Rouleau

Rouleau microfibre (p. ex. ProGold 150560)

Dilution

Sur béton cellulaire, blocs silico-calcaires et anciennes couches farinantes, ne pas diluer.

Sur d'autres supports: 1 volume Sigmafix Universal pour 4 volumes d'eau de ville.

Diluant de nettoyage

Eau de ville

### Mesures de sécurité

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b).

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

### Données complémentaires

Adhérence / imprégnation

Excellente

Pouvoir opacifiant

Néant, incolore

Cette Fiche Technique est également disponible en Anglais.

### Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PPG Coatings bvba/sprl

---

## **Sigmafix Universal**

**FT-8205**

Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt

Téléphone Support Technique 011 27 87 32, fax 011 27 87 31

e-mail: [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be), site Internet : [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.