

FINITION ETERNIT PAINTBOARD PRIM

FI. N° 1506

Finition Panneaux PAINTBOARD PRIM à joint ouvert / tête de vis cachée

1. Général

Ce document décrit la finition des panneaux Eternit Paintboard Prim. Le placement des panneaux et la finition des têtes de vis incrustées se feront selon les directives d'applications correspondantes d'Eternit.

Dans le cas d'un système opacifiant, la teinte de la couche précédente Sigma Coatings doit être adaptée à la teinte de la couche de finition.

En fonction de la teinte choisie et les conditions d'application une couche de finition supplémentaire pourrait être nécessaire.

Les temps de séchage indiqués supposent une température de 23°C et une humidité relative de 50%.

Veillez consulter nos fiches techniques de Sigma Coatings avant d'entamer les travaux

2. Prétraitement

Nettoyer les surfaces à traiter afin d'éliminer toutes les impuretés telles que saleté, graisse, parties non adhérentes ou détériorées. Avant d'entamer les travaux de peinture, le durcissement hydraulique du support à traiter doit être complètement terminé et le support sera sec au vent.

3. Systèmes de peinture : Façades**2.1 Peinture façade acrylique satiné****a) Finition lisse**

Appliquer une couche opacifiante de peinture murale satinée en dispersion 100% acrylique PO 8226 [SIGMA FACADE TOPCOAT] ou en dispersion 100 % acrylique ultra fine PO 6114 [SIGMA FACADE EXTERIOR], diluée d'env. 5 % d'eau de ville. Consommation: env. 140 ml/m².

Laisser sécher minimum 6 heures.

Terminer par une peinture murale satinée en dispersion 100% acrylique PO 8226 [SIGMA FACADE TOPCOAT] ou en dispersion 100% acrylique ultra fine PO 6114 [SIGMA FACADE EXTERIOR], dans la teinte souhaitée, à raison de env. 140 ml/m².

b) Finition structuré (peinture au quartz)

Appliquer une couche régulière de peinture élastique au quartz PO 8219 [SIGMA KWARTSTONE], diluée d'env. 5% d'eau de ville. Appliquer au moins 450 g/m².

Laisser sécher minimum 24 heures.

Terminer par une peinture murale satinée en dispersion 100% acrylique PO 8226 [SIGMA FACADE TOPCOAT] ou en dispersion 100% acrylique ultra fine PO 6114 [SIGMA FACADE EXTERIOR], dans la teinte souhaitée, à raison de env. 140 ml/m².

FINITION ETERNIT PAINTBOARD PRIM**FI. N° 1506****3.1 Peinture siloxane extra mat**

Appliquer une couche de peinture pour façades, à base de siloxane PO 6110 [SIGMA SILOXAN TOPCOAT], diluée d'env. 3% eau de ville; à raison d'env. 150 ml/m², dans la teinte souhaitée.

Laisser sécher minimum 6 heures.

Ensuite terminer par une couche uniforme de peinture pour façades, à base de siloxanes PO 6110 [SIGMA SILOXAN TOPCOAT], diluée d'env. 3% d'eau de ville, à raison d'env. 150 ml/m² dans la teinte souhaitée.

3.2 Peinture siloxane au quartz (finition structuré)

Appliquer une couche de peinture au quartz pour façades, à base d'émulsion de résine silicone PO 8288 [SIGMA SILOXAN KWARTS], diluée d'env. 10% eau de ville; à raison d'env. 300 ml/m², dans la teinte souhaitée.

Laisser sécher minimum 24 heures.

Terminer par une couche régulière de peinture quartz pour façades, à base d'émulsion de résine silicone, non diluée, dans la teinte souhaitée PO 8288 [SIGMA SILOXAN KWARTS]. Appliquer au moins 300 ml/m² au moyen d'un rouleau pour peintures murales. Repasser au rouleau à structure nid d'abeilles en une seule direction.

Pour obtenir un aspect mur chaulé, il est préférable d'appliquer la peinture quartz pour façades au rouleau et structurer à la brosse à badigeon.

Appliquer de préférence une surface d'essais afin de pouvoir juger de l'aspect esthétique.

4. Systèmes de peinture : Laques**4.1 Laques acrylique satin ou semi-brillant**

Appliquer une couche opacifiante d'email satiné en dispersion 100 % acrylique PO 8053 [SIGMA TORNO SATIN] ou en dispersion 100 % acrylique semi-brillant PO 8058 [SIGMA TORNO SEMIGLOSS], dans la teinte souhaitée. Appliquer env. 100 ml/m² pour obtenir après séchage une épaisseur de 30 micromètres.

Laisser sécher minimum 5 heures.

Terminer par une couche opacifiante d'email satiné en dispersion 100 % acrylique PO 8053 [SIGMA TORNO SATIN] ou en dispersion 100 % acrylique semi-brillant PO 8058 [SIGMA TORNO SEMIGLOSS], dans la teinte souhaitée. Appliquer env. 100 ml/m² pour obtenir après séchage une épaisseur de 30 micromètres.

PPG coatings bvba
Genkersteenweg 311
3500 Hasselt.

Technical Support
Téléphone 011 27 87 32
Fax 011 27 87 31
e-mail: info@sigma.be, website: www.sigma.be

Les données de ce document sont correctes à la date d'émission. Nous nous gardons le droit de modification sans notification. Notre responsabilité sur base des données de ce document, est exclue.